



Качество поверхности	A	B	C+	C
Признаки	По основным признакам соответствует сортировке по карманам А - EN 130017 -1	По основным признакам соответствует сортировке по карманам В - EN 130017-1	Перевыполняет требования сортировки по карманам С - EN 130017-1	По основным признакам соответствует сортировке по карманам С - EN 130017 -1
Склеивание	Без видимых клеевых швов	допускается видимость шва: < 100 мм / 1 м	допускается видимость шва: < 100 мм / 1 м	допускается видимость шва: < 100 мм / 1 м
Смещение пород	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Допускается
Внешний вид и цвет	Цвет и текстура равномерны	Цвет и текстура равномерны	Требования отсутствуют	Требования отсутствуют
Текстура поверхности	Грубая текстура разрешается	Грубая текстура разрешается	Требования отсутствуют	Требования отсутствуют
Сучки	Здоровые и не выпадающие сучки до 20 мм., возможны изредка отдельные черные сучки	Здоровые и не выпадающие сучки до 20 мм., возможны изредка отдельные черные сучки	Допускается	Допускается
Сращенные сучки	Не допускается	Отдельные допускаются	Допускается	Допускается
Дюбеля	Мелкие дефекты шпаклюются, если дефекты до 20 мм., ремонтируется только натуральными сучками	Мелкие дефекты шпаклюются, выпавшие сучки ремонтируются натуральными и фактурными сучками до 20 мм.	В основном шпаклюются, дефекты ремонтируются фактурными дюбелями.	Без ремонта
Смоляные кармашки	2 мм. х 30 мм., иногда допускаются	Иногда допускаются отдельные кармашки 5мм. X 50мм.	Допускается	Допускается
Ремонт смоляных кармашков	Отдельные допускаются (лодочка)	Допускается (лодочка)	Не исправляются	Не исправляются
Обзол	Не допускается	отдельно допускается	Не допускается	Не допускается
Трещины	Отдельные поверхностные трещины допускаются	Иногда допускаются поверхностные небольшие трещины до 50 мм.	Допускается	Допускается
Сердцевинные трещины	Иногда допускается, отдельные длиной до 400 мм.	Допускается	Допускается	Допускается
Крень	Единичная допускается	Допускается	Допускается	Допускается
Поражение насекомыми	Не допускается	Не допускается	Допускаются отдельные небольшие отверстия с неживыми личинками	
Изменение цвета	Легкое изменение цвета	Легкое изменение цвета	Допускается	Допускается
Гниль	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Заболонь	Допускается в сосне	Допускается	Допускается	Допускается
Качество Обработки поверхности	Отдельные небольшие дефекты поверхности	Допускаются отдельные поверхностные дефекты	Закрытая	Требования отсутствуют
Качество кромок и торцов	Отдельные небольшие дефекты поверхности	Допускаются отдельные поверхностные дефекты	Требования отсутствуют	Требования отсутствуют
Ширина ламели	Параллельный раскрой, минимальная ширина ламели 90 мм.	Требования отсутствуют	Требования отсутствуют	Требования отсутствуют
Раскрой ламели	Параллельный	Параллельный	Параллельный или конический	Параллельный или конический
Сращивание ламелей по длине	Не допускается	Не допускается	Допускается	Допускается